



POLİMETAL DÜZ

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine bazlı son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur

KULLANIM ALANLARI

Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası ve bank, asansör, demir parmaklık gibi metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba ve metale özel görünüm kazandırmak için de kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Alkid	-
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	-
Parlaklık	Parlak	-
Parlaklık (60°)	min. 90	ASTM D-523
Katı Madde (% ağırlıkça)	70±2	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	62±2	ASTM D-6093
Viskozite (25 C, KU)	90-100	ASTM D-562
Yoğunluk (g/ml)	1.15-1.20	TS EN ISO 2811

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

Dokunma kuruması	30	dk
Katlar arası bekleme	30dk - 5dk	
Tam kuruma	24	saat
Sert Kuruma	7	gün

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyden yağ ve kirler temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da iri dişli bir zımpara (P80) ile alınmalıdır. Boyamadan önce, kutuyu açtığınızda boyayı iyice karıştırın.



POLİMETAL DÜZ

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Metal ya da paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 30 dakika ile 5 saat arasında beklenip, ikinci kat uygulanmalıdır. 5 saat sonra hala ikinci kat uygulanmamışsa, ikinci katı uygulamak için en az 30 gün beklenmelidir.

Uygulama Sıcaklığı	: Min. 5 C
İnceltme Oranı	: Fırça ile uygulanması için inceltme gerektirmez. Eğer gerekirse Poli HRM Tiner POLİ-HRM TİNER ile hacmen % 5 oranında inceltilebilir. Pistole tabanca ile uygulama sırasında POLİ-HRM TİNER ile hacmen % 20 oranında inceltilebilir.
Sarfiyat (m ² /L)	: 8-10 (Tek kat için)

Uygulama Ekipmanları

Fırça	Kullanılabilir
Rulo	Kullanılabilir
Pistole tabancası	Kullanılabilir

Poz No

04.506

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0,75 L, 2,5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağızını kapalı tutulmalıdır.
Raf Ömrü	3 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.