

ABS Saten Perdah Alçısı



TANIMI

İnce uygulanabilen, pürüzsüz bir yüzey oluşturan son kat perdah alçısıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekânlarda alçı siva, alçı plaka, düzgün brüt beton ve kara siva vb. yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Nefes alma özelliği sayesinde ortamdaki nem seviyesini dengeler.
- Uzatılmış çalışma süresi sayesinde rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek mukavemet ve yapışma özelliğine sahiptir.
- Pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi toz ve tutunmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Temiz bir kaba su konulur ve ABS Saten Perdah Alçısı, su yüzeyi alçı ile örtülene dek sepelenir. Birkaç dakika bekledikten sonra düşük devirli bir karıştırıcı ile harç homojen kıvama gelinceye kadar, içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır. Elde edilen harç mala, macun küreği veya geniş ağızlı ıspatula ile yüzeye uygulanır.
- Oluşan mala veya ıspatula izleri harç sertleştikten sonra traşlanır.
- Uygulama kalınlığı en fazla 1 mm. olmalıdır

UYARI VE ÖNERİLER

- ABS Saten Perdah Alçısı'nı başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- ABS Saten Perdah Alçısı harcına karışımdan sonra su ve ya alçı eklenmemelidir.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5 °C, en çok +35 °C olmalıdır.
- Çok kuru yüzeyler uygulama öncesinde nemlendirilmelidir.
- ABS Saten Perdah Alçı'lı yüzey tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgâra karşı korunmalıdır.
- Kullanılan kap, su ve aletler temiz olmalıdır.

ABS Saten Perdah Alçısı



SAKLAMA KOŞULLARI

ABS Saten Perdah Alçısı üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir. Kuru, nemsiz ve kapalı koşullarda palet üzerinde ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	6,3-7,8 lt suya 10 kg alçı
Priz başlangıç süresi	>20 dakika (TS EN 13279-1'e göre)
Kullanım süresi	90 dakika
Donma sonu	200-220 dakika
Tüketim miktarı	Her 1 mm kalınlıkta 1 kg/m ²
Basınç dayanımı	>20 kgf/cm ² (4x4 blok)
Eğilmede kırılma dayanımı	>10 kgf/cm ² (4x4x16 blok)
160 mikron elekten geçen	%100
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	750-800 kg/m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	950-1000 kg/m ³
Isıl iletkenlik değeri	0,34 W/mK
Yangına tepki sınıfı	A1
Sahip olduğu standart	TS EN 13279-1
Tipi	C6/20/2
Ambalaj Tipi	İnce Uygulanabilir Alçı
Net ağırlık	Polipropilen torba
	25 kg ± %2

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.