

ABS Alçı Plaka Derz Dolgu Alçısı



TANIMI

Alçı plakaların birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan alçı esaslı dolgu malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Nefes alma özelliği sayesinde ortamdaki nem seviyesini dengeler.
- Uzatılmış çalışma süresi sayesinde rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar.
- Esneme özelliği ile derzlerde çatlama yapmaz.
- Kesintisiz ve düzgün yüzeyler oluşturur.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi toz ve tutunmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Temiz bir kaba su konulur ve ABS Derz Dolgu Alçısı, su yüzeyi alçı ile örtülene dek sepelenir. Birkaç dakika bekledikten sonra düşük devirli bir karıştırıcı ile harç homojen kıvama gelinceye kadar, içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Derz bandı alçı plakaların derzlerini ortalayacak şekilde yapıştırılır ve harç ıspatula genişliğince derz bandının üzerine uygulanır.
- En az 2 saat beklenir ve yüzeydeki pürüzlülükler giderildikten sonra 2. kat derz dolgu harcı yaklaşık 20 cm genişliğinde uygulanır.
- Delikli köşe profillerinin oturacağı köşelere ABS Derz Dolgu Alçısı sürülür ve profil bastırılarak teraziye getirilir. Profil üzerine çıkan harç profilin üzerini örtecek şekilde uygulanır.
- Vida başları 2 kat derz dolgu alçısı ile kapatılır.
- 3 mm den büyük boşluklara ön dolgu yapılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER

- ABS Derz Dolgu Alçısı'nı başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- ABS Derz Dolgu Alçısı harcına karışımdan sonra su ve ya alçı eklenmemelidir.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5 °C, en çok +35 °C olmalıdır.
- Kullanılan kap, su ve aletler temiz olmalıdır.

ABS Alçı Plaka Derz Dolgu Alçısı



SAKLAMA KOŞULLARI

ABS Derz Dolgu Alçısı üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir.

Kuru, nemsiz ve kapalı koşullarda palet üzerinde ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	4,5-5,5 lt suya 10 kg alçı
Kullanım süresi	60 dakika
Donma sonu	180-200 dakika
200 mikron elekten geçen	%100
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	800-850 kg/m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	1000-1050 kg/m ³
Isıl iletkenlik değeri	0,34 W/mK
Yangına tepki sınıfı	A1
Sahip olduğu standart	TS EN 13963
Tipi	3B
	Alçı Plakalar İçin Dolgu ve Son Kat Derz Alçısı
Ambalaj Tipi	Polipropilen torba
Net ağırlık	25 kg $\pm$ %2

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.

Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.

Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.