

ABS Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı



TANIMI

Alçı plakalar için alçı esaslı yapıştırma malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Alçı plakaları, polistiren malzemeleri, mineral yünleri ve yalıtımlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bims blok vb. yüzeylere yapıştırmada kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Nefes alma özelliği sayesinde ortamdaki nem seviyesini dengeler.
- İdeal çalışma süresi sayesinde rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Donma sonrası mukavemeti hızla artar.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi toz ve tutunmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Temiz bir kaba su konulur ve Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı, su yüzeyi alçı ile örtülene dek sepelenir. Birkaç dakika bekledikten sonra düşük devirli bir karıştırıcı ile harç homojen kıvama gelinceye kadar, içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç yaklaşık 10'ar cm çapında öbekler halinde ve alçı plaka uzun kenarı boyunca 40'ar cm aralıklar ile 4 sıra halinde alçı plaka arka yüzeyine uygulanır.
- Diğer bir yöntemde Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı duvar yüzeyine uygulanabilir.
- Alçı plakalar zemine konulan takozlar üzerine yerleştirilir ve duvara doğru itilerek yapıştırılır. Master ve terazi kontrolü yapılır.
- Teraziden kaçıklığın 3 cm' den fazla olduğu durumlarda alçı plaka parçaları ile ön takozlama yapılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER

- Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı'nı başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı harcına karışımdan sonra su veya alçı eklenmemelidir.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5 °C, en çok +35 °C olmalıdır.
- Kullanılan kap, su ve aletler temiz olmalıdır.

ABS Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı



SAKLAMA KOŞULLARI

Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir. Kuru, nemsiz ve kapalı koşullarda palet üzerinde ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	4-5,2 lt suya 10 kg alçı
Kullanım süresi	50 dakika
Donma sonu	80-90 dakika
Yapışma dayanımı	>0,06 MPa (TS EN 14496'ya göre)
200 mikron elekten geçen (en az)	%80
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	850- 900 kg/m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	1100-1150 kg/m ³
Isıl iletkenlik değeri	0,39 W/mK
Yangına tepki sınıfı	A1
Sahip olduğu standart	TS EN 14496
Tipi	Genel Bina İnşaatı İçin Isı/Ses Yalıtımlı Kompozit Panel ve Alçı Plakalar İçin Alçı Bazlı Yapıştırıcı
Ambalaj Tipi	Polipropilen torba
Net ağırlık	25 kg $\pm$ %2

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.